




Filme de BOPP, opaco branco, tratamento superficial na face externa, alto brilho, adequado para rótulos contínuos.



Características Principais

- Filme opaco com aspecto perolado branco e alta opacidade.
- Face tratada com alto brilho, propiciando apelo visual diferenciado ao rótulo.
- Rigidez adequada para rótulos monocamada.
- Propriedades antiestáticas e de deslizamento adequadas para máquinas de rotulagem contínua de alta velocidade.

Aplicações/Recomendações

- Rótulos de refrigerantes, água mineral, sucos naturais, isotônicos, chás, óleos comestíveis, etc, em garrafa tais como de PET, PVC, PP, PEAD, vidro.

Valores Típicos

Propriedades	Procedimento	Unidade	OWE_GLBP		
			OWE19GLBP	OWE22GLBP	OWE26GLBP
Propriedades principais					
GRAMATURA	Vitopel	g/m ²	19,0	22,0	26,0
ESPESSURA NOMINAL	DIN 53370	µm	25,0	30,0	35,0
RENDIMENTO		m ² /kg	52,6	45,5	38,5
TRANSMITÂNCIA	ASTM D 1003	%	19	18	17
BRILHO 45° LT	ASTM D 2457	u.b.		86	
TENSÃO SUPERFICIAL	ASTM D 2578	Dinas/cm		≥ 38	
COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO - Filme/Filme - NT/NT	ASTM D 1894	-		0,25	
Propriedades descritivas					
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA RUPTURA	ASTM D 882	N/mm ² MD		100	
		TD		170	
ALONGAMENTO NA RUPTURA	ASTM D 882	% MD		120	
		TD		35	
ENCOLHIMENTO RESIDUAL	Vitopel 120°C, 5min	% MD		4,0	
		TD		3,0	

Notas

Revisão Ago/16

1 – Abreviações utilizadas: DM – direção da máquina; DT – direção transversal à máquina; NT – face não tratada.

2 – Os valores descritos na tabela acima não se constituem em especificação de produto, mas representam valores médios ou típicos para este produto.

3 – Os filmes citados são tratados na face externa. Filmes com tratamento na face interna (I) podem ser fornecidos mediante consulta prévia à área Comercial.

As informações técnicas nesta publicação são baseadas em nossa experiência e são de caráter geral. As informações aqui fornecidas não devem ser consideradas ou interpretadas como garantia de adequação do produto especificado a uma finalidade ou a um uso pretendido por quem venha a tomar conhecimento das mencionadas informações, salvo na hipótese de expressa manifestação em sentido contrário de nossa parte.