




Filme de BOPP, mate, termosselável nas duas faces e tratamento superficial na face externa para impressão, para embalagem monocamada de resmas de papel.



Características Principais

- Superfície mate com aspecto acetinado.
- Termosselável a partir de 105°C na face mate e a partir de 115°C na face brilho tratada.
- Superfície não-tratada desenhada para alto desempenho nas linhas de embalagem e empacotamento de resmas de papéis de escritório.
- Estabilidade dimensional adequada para resmas.
- Tratamento superficial na face externa para impressão.

Aplicações/Recomendações

- Filme para embalagem monocamada termosselada para resmas de papéis de escritório.

Valores Típicos

Propriedades	Procedimento	Unidade	MATTE_RW
Propriedades principais			MATTE48RW
ESPESSURA	DIN 53370	µm	47,8
GRAMATURA	Vitopel	g/m ²	42,0
RENDIMENTO		m ² /kg	23,8
HAZE	ASTM D 1003	%	75
BRILHO 45° FACE MATE	ASTM D 2457	u.b.	8
TENSÃO SUPERFICIAL	ASTM D 2578	Dinas/cm	≥ 38
RESISTÊNCIA DE SELAGEM NT/T	Vitopel @112°C	N/15mm	> 2,5
COEFICIENTE DE ATRITO ESTÁTICO - Filme/Filme - NT/NT	ASTM D 1894	-	0,33
COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO - Filme/Filme - NT/NT	ASTM D 1894	-	0,28
Propriedades descritivas			
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA RUPTURA	ASTM D 882	N/mm ² MD	120
		TD	240
ALONGAMENTO NA RUPTURA	ASTM D 882	% MD	250
		TD	50
ENCOLHIMENTO RESIDUAL	Vitopel 120°C, 5min	% MD	2,5
		TD	2,5

Notas

- 1 – Abreviações utilizadas: DM – direção da máquina; DT – direção transversal à máquina; NT – face não tratada.
- 2 – Os valores descritos na tabela acima não se constituem em especificação de produto, mas representam valores médios ou típicos para este produto.
- 3 – Os filmes citados são tratados na face externa. Filmes com tratamento na face interna (I) podem ser fornecidos mediante consulta prévia à área Comercial.

As informações técnicas nesta publicação são baseadas em nossa experiência e são de caráter geral. As informações aqui fornecidas não devem ser consideradas ou interpretadas como garantia de adequação do produto especificado a uma finalidade ou a um uso pretendido por quem venha a tomar conhecimento das mencionadas informações, salvo na hipótese de expressa manifestação em sentido contrário de nossa parte.