




Filme de BOPP, opaco, tratamento superficial na face externa (brilhante), face interna com aspecto visual e tátil similar ao papel, indicado para rótulos pré-cortados (magazine)



Características Principais

- Alta opacidade e gramatura com rendimento superior ao papel.
- Facilidade de reciclagem, sendo possível reciclar junto com frascos de PP e PEAD.
- Propriedades antiestáticas adequadas para rotulagem do tipo magazine.
- Efeito mate similar ao papel na face interna, com as vantagens do BOPP.
- Resistência mecânica superior ao papel.

Aplicações

- Rótulos pré-cortados (magazine).

Valores Típicos

| Propriedades | Procedimento | Unidade | SPE_GMZ |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Propriedades principais | | | SPE37GMZ |
| GRAMATURA | Vitopel | g/m ² | 37,0 |
| ESPESSURA NOMINAL | DIN 53370 | µm | 49,0 |
| RENDIMENTO | | m ² /kg | 27,0 |
| TRANSMITÂNCIA | ASTM D 1003 | % | 19 |
| BRILHO 85° (face Mate) | ASTM D 2457 | u.b. | 10 |
| BRILHO 20° (face Brilho) | ASTM D 2457 | u.b. | 87 |
| TENSÃO SUPERFICIAL | ASTM D 2578 | Dinas/cm | ≥ 38 |
| Propriedades descritivas | | | |
| RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA RUPTURA | ASTM D 882 | N/mm ² MD | 90 |
| | | TD | 170 |
| ALONGAMENTO NA RUPTURA | ASTM D 882 | % MD | 170 |
| | | TD | 40 |
| ENCOLHIMENTO RESIDUAL | Vitopel 120°C / 5min | % MD | 2,5 |
| | | TD | 4,0 |

Notas

Revisão Ago/16

1 – Abreviações utilizadas: DM – direção da máquina; DT – direção transversal à máquina; NT – face não tratada.

2 – Os valores descritos na tabela acima não se constituem em especificação de produto, mas representam valores médios ou típicos para este produto.

3 – Os filmes citados são tratados na face externa. Filmes com tratamento na face interna (I) podem ser fornecidos mediante consulta prévia à área Comercial.

As informações técnicas nesta publicação são baseadas em nossa experiência e são de caráter geral. As informações aqui fornecidas não devem ser consideradas ou interpretadas como garantia de adequação do produto especificado a uma finalidade ou a um uso pretendido por quem venha a tomar conhecimento das mencionadas informações, salvo na hipótese de expressa manifestação em sentido contrário de nossa parte.