




Filme de BOPP, transparente, tratamento superficial em ambas as faces, indicado para etiquetas auto-adesivas



Características Principais

- Ótimas propriedades óticas.
- Facilidade de reciclagem, sendo possível reciclar junto com frascos de PP e PEAD.
- Adequada maquinabilidade.
- Excelente rigidez.
- Tratamento superficial em ambas as faces.

Aplicações/Recomendações

- Impressão e adesivação para confecção de frontal de etiquetas auto adesivas.
- Indicado para aplicações com demanda de conversão em ambas as faces.

Valores Típicos

| Propriedades | Procedimento | Unidade | TD_PSP |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| Propriedades principais | | | TD50PSP |
| ESPESSURA | DIN 53370 | µm | 50 |
| GRAMATURA | Vitopel | g/m ² | 45,5 |
| RENDIMENTO | | m ² /kg | 22,0 |
| HAZE | ASTM D 1003 | % | 2 |
| TENSÃO SUPERFICIAL | ASTM D 2578 | Dinas/cm | ≥ 38 |
| Propriedades descritivas | | | |
| BRILHO | ASTM D 2457 | u.b. | 86 |
| RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA RUPTURA | ASTM D 882 | N/mm ² MD | 150 |
| | | TD | 300 |
| ALONGAMENTO NA RUPTURA | ASTM D 882 | % MD | 210 |
| | | TD | 60 |
| ENCOLHIMENTO RESIDUAL | Vitopel 120°C / 5min | % MD | 2,5 |
| | | TD | 4,5 |

Notas

Revisão Ago/16

1 – Abreviações utilizadas: DM – direção da máquina; DT – direção transversal à máquina; NT – face não tratada.

2 – Os valores descritos na tabela acima não se constituem em especificação de produto, mas representam valores médios ou típicos para este produto.

3 – Estes filmes não são recomendados para sistemas de impressão flexografia e rotogravura base água, off-set, letter press e silk screen.

As informações técnicas nesta publicação são baseadas em nossa experiência e são de caráter geral. As informações aqui fornecidas não devem ser consideradas ou interpretadas como garantia de adequação do produto especificado a uma finalidade ou a um uso pretendido por quem venha a tomar conhecimento das mencionadas informações, salvo na hipótese de expressa manifestação em sentido contrário de nossa parte.