




Filme de BOPP, transparente, termosselável em ambas as faces, tratamento superficial na face externa, para impressão e/ou laminação



## Características Principais

- Termosselável em ambas as faces.
- Ótima hermeticidade de selagem.
- Boas propriedades óticas.
- Superfície desenhada para alta performance nas linhas de embalagem e empacotamento de resmas.
- Estabilidade dimensional adequada para resmas.
- Tratamento superficial na face externa para impressão e/ou laminação.

## Aplicações

- Filme externo da estrutura para resmas termosseladas de papéis de escritório.

## Valores Típicos

Propriedades	Procedimento	Unidade	TSE_RW
<b>Propriedades principais</b>			<b>TSE30RW</b>
ESPESSURA	DIN 53370	µm	30
GRAMATURA	Vitopel	g/m <sup>2</sup>	27,3
RENDIMENTO		m <sup>2</sup> /kg	36,6
HAZE	ASTM D 1003	%	2,0
BRILHO	ASTM D 2457	u. b.	90
RESISTÊNCIA DE SELAGEM	Vitopel	N/15mm	4,0
TENSÃO SUPERFICIAL	ASTM D 2578	Dinas/cm	≥ 38
COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO - Filme/Filme - NT/NT	ASTM D 1894	-	0,25
<b>Propriedades descritivas</b>			
FAIXA DE SELAGEM - NT	Vitopel	°C	105 - 145
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA RUPTURA	ASTM D 882	N/mm <sup>2</sup> MD	160
		TD	280
ALONGAMENTO NA RUPTURA	ASTM D 882	% MD	165
		TD	55
ENCOLHIMENTO RESIDUAL	Vitopel 120°C / 5min	% MD	3,0
		TD	2,5

## Notas

Revisão Ago/16

1 – Abreviações utilizadas: DM – direção da máquina; DT – direção transversal à máquina; NT – face não tratada.

2 – Os valores descritos na tabela acima não se constituem em especificação de produto, mas representam valores médios ou típicos para este produto.

3 – Os filmes citados são tratados na face externa. Filmes com tratamento na face interna (I) podem ser fornecidos mediante consulta prévia à área Comercial.

As informações técnicas nesta publicação são baseadas em nossa experiência e são de caráter geral. As informações aqui fornecidas não devem ser consideradas ou interpretadas como garantia de adequação do produto especificado a uma finalidade ou a um uso pretendido por quem venha a tomar conhecimento das mencionadas informações, salvo na hipótese de expressa manifestação em sentido contrário de nossa parte.